

Hifax TYC 007P E

聚丙烯

LyondellBasell Industries

Technical Data

产品说明

Hifax TYC 007P E is a mineral filled polypropylene for injection moulding. It exhibits a superior balance of flowability, stiffness and impact. The product has a UV resistance designed for outdoor applications with good processability. This grade is available in custom colour, pellet form.

总体

| | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|
| 填料/增强材料 | 矿物填料 | | |
| 特性 | • 刚性，良好 | • 可加工性，良好 | |
| 用途 | • 抗撞击性，良好 | • 良好的流动性 | |
| 外观 | • 汽车防撞杆 | • 汽车领域的应用 | • 汽车外部零件 |
| 形式 | • 可用颜色 | | |
| 加工方法 | • 粒子 | | |
| | • 注射成型 | | |

| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|------------------------------|------------------------|-----|------------|
| 密度 | 1.05 g/cm ³ | | ISO 1183 |
| 熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 35 g/10 min | | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 弯曲模量 (23°C) | 2100 MPa | | ISO 178 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸应力 (屈服) | 21.0 MPa | | ISO 527-3 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 -30°C | 8.0 kJ/m ² | | ISO 180/A |
| 23°C | 50 kJ/m ² | | |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 热变形温度 0.45 MPa, 未退火 | 115 °C | | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 63.0 °C | | ISO 75-2/A |

