

Hifax TYC 337P

聚烯烃

LyondellBasell Industries

Technical Data

产品说明

Very high flow, impact resistant, mineral filled grade designed for exterior applications

总体

填料/增强材料	• 矿物填料		
特性	• 抗撞击性，高	• 流动性高	• 中等硬度
用途	• 汽车领域的应用	• 汽车外部零件	• 增强面板
加工方法	• 注射成型		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	0.990	g/cm³	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	26	g/10 min	ISO 1133
机械性能	额定值	单位制	测试方法
弯曲模量	1400	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度			ISO 180/1A
-30°C	5.0	kJ/m²	
23°C	40	kJ/m²	

