

Transparent MABS POLYLAC® PA-758

產品敘述: Transparent

物性	ISO 測試方法	測試條件	單位	PA-758
熔融指數	1133	200°C×5KG	ml/10 min	3.0
比重	1183	23 °C	g/cm ³	1.08
拉伸強度	527	50 mm/min, yield	MPa	42
		50 mm/min, break	MPa	33
延伸率	527	50 mm/min	%	40
彎曲強度	178	2 mm/min	MPa	57
彎曲彈性模數		2 mm/min	GPa	1.9
IZOD 衝擊強度	180/1A	23 °C Notched	KJ/m ²	14
		-30 °C Notched	KJ/m ²	7
Charpy 衝擊強度	179	23 °C Notched	KJ/m ²	14
		-30 °C Notched	KJ/m ²	7
維氏軟化溫度	306	1 Kg,50 °C/hr	°C	104
		5 Kg,50 °C/hr	°C	96
熱變形溫度	75/A	1.8 MPa Unannealed	°C	77
		1.8 MPa Annealed	°C	97
線膨脹係數	11359	-	-	9.0 x 10-5
燃燒等級	-	UL-94	-	1.5mm HB
成型收縮率	294-4	-	%	0.3 ~ 0.7
標記	1043	-	-	>MABS<

