

SMMA ACRYSTEX® PM-600

產品敘述: High clarity, Injection grade

物性	ISO 測試方法	測試條件	單位	PM-600
熔融指數	1133	200°C×5KG	ml/10 min	1.5
比重	1183	23 °C	g/cm ³	1.12
拉伸強度	527	50 mm/min, yield	MPa	67
		50 mm/min, break	MPa	-
延伸率	527	50 mm/min	%	5
彎曲強度	178	2 mm/min	MPa	90
彎曲彈性模數		2 mm/min	GPa	2.5
IZOD 衝擊強度	180/1A	23 °C Notched	KJ/m ²	3
		-30 °C Notched	KJ/m ²	2.7
Charpy 衝擊強度	179	23 °C Notched	KJ/m ²	2
		-30 °C Notched	KJ/m ²	2
維氏軟化溫度	306	1 Kg,50 °C/hr	°C	106
		5 Kg,50 °C/hr	°C	101
熱變形溫度	75/A	1.8 MPa Unannealed	°C	82
		1.8 MPa Annealed	°C	97
線膨脹係數	11359	-	-	5~8 x10-5
燃燒等級	-	UL-94	-	1.5mm HB
成型收縮率	294-4	-	%	0.3~0.7
標記	1043	-	-	>SMMA<

