



Desmopan 2790A DPS 045

200 品级系列, 酯类 / 邵氏硬度 A 90 - 94

Extrusion grade; Grade for calendering; does not contain any anti-hydrolysis agent; Beads; Application; Textile coating

ARES

性能	测试条件	单位	标准	数值
				drying annealed - according to specifications

机械性能						
C 邵氏硬度 A	1s	-	DIN ISO 7619-1		92	
C 最终拉伸强度	200 mm/min	MPa	DIN 53504		40	
C 断裂应变	200 mm/min	%	DIN 53504		560	
C 10% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		3, 6	
C 50% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		8, 1	
C 100% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		9, 8	
C 300% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		19, 1	
C 压缩率	24 h; 70 ° C	%	DIN ISO 815-1, Method A		58	
C 压缩率	72 h; 23 ° C	%	DIN ISO 815-1		26	
C 压缩率	24 h; 70 ° C	%	DIN ISO 815-1, Method C		40	
C 耐磨性		mm³	ISO 4649 method A		21	
C 回弹力		%	ISO 4662		30	
C 撕裂强度	500 mm/min	kN/m	ISO 34-1		93	

热性质						
C 拉伸储能模量	-20 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4		1100	
C 拉伸储能模量	20 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4		94	
C 拉伸储能模量	60 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4		39	

其他性能 (23 ° C)						
C 密度		kg/m³	ISO 1183-1			1213

建议成型工艺参数说明:						
C 注塑-熔体温度		°C	-	210 - 230		
C 注塑-模具温度		°C	-			20
C 挤出-熔体温度		°C	-	190 - 210		
C Maximum drying temperature		°C	-			80

C 这些性能数据来源于 CAMPUS 塑料数据库并且依据 ISO 10350 标准的国际分类原则

