



Desmopan 790

700 品级系列, 碳酸酯类 / 邵氏硬度 A 90 - 94

Extrusion- and injection molding grade; high mechanical strength; Application; Toothed belts; Profiles; Injection molded engineering parts

ARCE

性能	测试条件	单位	标准	数值
				drying annealed - according to specifications

机械性能

C 邵氏硬度 A	1s	-	DIN ISO 7619-1	92	
C 邵氏硬度 D	1s	-	DIN ISO 7619-1	40	
C 最终拉伸强度	200 mm/min	MPa	DIN 53504	48	
C 断裂应变	200 mm/min	%	DIN 53504	434	
C 10% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504	3, 4	
C 50% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504	8, 5	
C 100% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504	11, 7	
C 300% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504	32, 2	
C 压缩率	24 h; 70 ° C	%	DIN ISO 815-1, Method A	42	
C 压缩率	72 h; 23 ° C	%	DIN ISO 815-1	25	
C 压缩率	24 h; 70 ° C	%	DIN ISO 815-1, Method C	34	
C 耐磨性		mm ³	ISO 4649 method A	30	
C 回弹力		%	ISO 4662	32	
C 撕裂强度	500 mm/min	kN/m	ISO 34-1	85	

热性质

C 拉伸储能模量	-20 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4	630	
C 拉伸储能模量	20 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4	100	
C 拉伸储能模量	60 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4	53	

其他性能 (23 ° C)

C 密度		kg/m ³	ISO 1183-1	1210	
------	--	-------------------	------------	------	--

建议成型工艺参数说明:

C 注塑-熔体温度		°C	-	210 - 230	
C 注塑-模具温度		°C	-		20 - 40
C 挤出-熔体温度		°C	-	200 - 220	
C Maximum drying temperature		°C	-		80

C 这些性能数据来源于 CAMPUS 塑料数据库并且依据 ISO 10350 标准的国际分类原则

 **Desmopan®**

ISO 特性表

