



Desmopan 588 E

500 品级系列, 醚类/酯类 / 邵氏硬度 A 85 - 89

Extrusion- and injection molding grade; improved microbial resistance; Improved hydrolysis resistance; Application; Cable sheathings; Hoses, non-reinforced; Roof lining

AREE

性能	测试条件	单位	标准	数值
				drying annealed - according to specifications

机械性能

C 邵氏硬度 A	1s	-	DIN ISO 7619-1		88	
C 邵氏硬度 D	1s	-	DIN ISO 7619-1		33	
C 最终拉伸强度	200 mm/min	MPa	DIN 53504		40	
C 断裂应变	200 mm/min	%	DIN 53504		650	
C 10% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		2, 0	
C 50% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		5	
C 100% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		6, 0	
C 300% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		11	
C 压缩率	24 h; 70 ° C	%	DIN ISO 815-1, Method A		35	
C 压缩率	72 h; 23 ° C	%	DIN ISO 815-1		25	
C 压缩率	24 h; 70 ° C	%	DIN ISO 815-1, Method C		26	
C 耐磨性		mm ³	ISO 4649 method A		60	
C 回弹力		%	ISO 4662		36	
C 撕裂强度	500 mm/min	kN/m	ISO 34-1		55	

热性质

C 拉伸储能模量	-20 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4		165	
C 拉伸储能模量	20 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4		29	
C 拉伸储能模量	60 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4		20	

其他性能 (23 ° C)

C 密度		kg/m ³	ISO 1183-1			1150
------	--	-------------------	------------	--	--	------

建议成型工艺参数说明:

C 注塑-熔体温度		°C	-	210 - 230		
C 注塑-模具温度		°C	-			20 - 40
C 挤出-熔体温度		°C	-	190 - 210		
C Drying Temperature		°C	-			80

C 这些性能数据来源于 CAMPUS 塑料数据库并且依据 ISO 10350 标准的国际分类原则

 **Desmopan®**

ISO 特性表

