



Desmopan 445

400 品级系列, 酯类 / 邵氏硬度 D 45 - 49

injection molding grade; grease and oil-resistant; good heat resistance; low compression set; Application; Automotive engineering; Injection molded engineering parts

ARES

性能	测试条件	单位	标准	数值		
				drying	annealed	-
				according to specifications		

机械性能

C 邵氏硬度 A	1s	-	DIN ISO 7619-1		93	
C 邵氏硬度 D	1s	-	DIN ISO 7619-1		43	
C 最终拉伸强度	200 mm/min	MPa	DIN 53504		48	
C 断裂应变	200 mm/min	%	DIN 53504		530	
C 10% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		4, 4	
C 100% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		12, 1	
C 300% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		26	
C 压缩率	24 h; 70 ° C	%	DIN ISO 815-1, Method A		26	
C 压缩率	72 h; 23 ° C	%	DIN ISO 815-1		15	
C 压缩率	24 h; 70 ° C	%	DIN ISO 815-1, Method C		17	
C 耐磨性		mm ³	ISO 4649 method A		25	
C 回弹力		%	ISO 4662		40	
C 撕裂强度	500 mm/min	kN/m	ISO 34-1		95	

热性质

C 拉伸储能模量	-20 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4		790	
C 拉伸储能模量	20 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4		100	
C 拉伸储能模量	60 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4		58	

其他性能 (23 ° C)

C 密度		kg/m ³	ISO 1183-1			1220
------	--	-------------------	------------	--	--	------

建议成型工艺参数说明:

C 注塑-熔体温度		°C	-	210 - 235		
C 注塑-模具温度		°C	-			20 - 40
C Maximum drying temperature		°C	-			110

C 这些性能数据来源于 CAMPUS 塑料数据库并且依据 ISO 10350 标准的国际分类原则

