

PRIMALLOY® A1606

热塑性弹性体

Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.

Technical Data

总体

- 外观
- 半透明

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.00	g/cm³	ISO 1183
熔流率 (230°C/2.16 kg)	3.5	g/10 min	ISO 1133
收缩率 ³			Internal Method
横向流量: 2.00 mm	0.80	%	
流量: 2.00 mm	1.8	%	
弹性体	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (断裂)	8.00	MPa	ISO 37
伸长率 (断裂)	750	%	ISO 37
压缩永久变形 ⁴ (70°C, 22.0 hr)	62	%	ISO 815
硬度	额定值	单位制	测试方法
支撑硬度 (邵氏 A)	68		ISO 7619

