

Stanyl® TQ261F5

性能

PA46-GF25

30% 玻璃增强, 热稳定

性能	典型资料	单位	测试方法
机械性能	干/湿		
拉伸模量	8000 / -	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	170 / -	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	1.8 / -	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	7400 / -	MPa	ISO 178
简支梁缺口冲击强度(+23 ° C)	10 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能	干/湿		
熔融温度(10 ° C/min)	295 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	270 / *	°C	ISO 75-1/-2
其它性能	干/湿		
吸湿性	2.6 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1340 / -	kg/m ³	ISO 1183

a DSM Product

Astonishing Stanyl®

