

技术数据表



ALCOM AWL 10/3 WT1308-05LB

MOCOM

基础聚合物	丙烯腈/丁二烯/苯乙烯 共聚物
特殊功能	不透明,高反光,热老化稳定性,高流动
市场细份	汽车,多样的
应用领域	照明,阳光部件
典型应用	导光部件,反射部件

预干燥条件	80 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里 for 2-4 h 80 °C 在循环空气干燥器里 for 4-8 h 不必要的 <0,02 %
-------	--

注塑成型加工	注塑熔体温度 220-260 °C 注塑模具温度 50-80 °C
--------	--------------------------------------

存储	干燥, 避免光照
----	----------

性能	数值	单位	试验方法
机械性能			
弯曲模量	2500	MPa	ISO 178
弯曲应力(伸长率3,5%)	60	MPa	ISO 178
拉伸模量	2400	MPa	ISO 527
屈服应力	40	MPa	ISO 527
屈服伸长率	2	%	ISO 527
断裂伸长率	8.8	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	48	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-40°C)	40	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	10	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-40°C)	4.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
球压痕硬度 H358/30	110	MPa	ISO 2039-1
热性能			
维卡B50	95	°C	ISO 306
热变形温度 / A (1.8 MPa)	80	°C	ISO 75-1/-2
流变性能			
熔体体积流动速度	30	cm ³ /10min	ISO 1133
熔体体积流动速度-温度	220	°C	-
熔体体积流动速度-载	10	kg	-
收缩率 (24小时)	0.5 - 0.8	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	1130	kg/m ³	ISO 1183

技术数据表



ALCOM AWL 10/3 WT1308-05LB



易燃

1.5mm厚度时的燃烧性

HB

class

UL 94

光学特性

色度反射率Y10(d=2,0mm)

84

%

DIN 5033

色度透射率Y10(d=0.5mm)


0.2

%

ISO 13468

函数

光谱传输



光谱反射

