

**ALTECH ABS A 1000/627 UV**

**MOCOM**

基础聚合物	丙烯腈/丁二烯/苯乙烯 共聚物
填料/添加剂系统	光稳定剂
颜色	黑色,灰色
特殊功能	高温稳定性好,好的流动性,良好的加工稳定性,注塑等级,低排放,抗UV
市场细份	汽车
应用领域	注塑部件,框架,功能部件

预干燥条件	80 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里 for 2-4 h 80 °C 在循环空气干燥器里 for 3-6 h 取决于湿度含量 不必要的 <0,20 %
-------	---

注塑成型加工	注塑熔体温度 200-240 °C 注塑模具温度 50-80 °C
--------	--------------------------------------

存储	干燥, 避免光照
----	----------

性能	数值	单位	试验方法
<b>机械性能</b>			
弯曲模量	2400	MPa	ISO 178
弯曲应力(伸长率3,5%)	72	MPa	ISO 178
拉伸模量	2300	MPa	ISO 527
屈服应力	48	MPa	ISO 527
屈服伸长率	2.7	%	ISO 527
断裂伸长率	13	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	无断裂	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-40°C)	100	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	13	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-40°C)	5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
<b>热性能</b>			
维卡B50	103	°C	ISO 306
热变形温度 / A (1.8 MPa)	88	°C	ISO 75-1/-2
<b>流变性能</b>			
熔体体积流动速度	23	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
熔体体积流动速度-温度	220	°C	-
熔体体积流动速度-载	10	kg	-
收缩率 (24小时)	0.5 - 0.8	%	ISO 294-4

技术数据表



ALTECH ABS A 1000/627 UV

MOCOM

物理特性

密度	1080	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183
----	------	-------------------	----------

易燃

1.5mm厚度时的燃烧性	HB	class	UL 94
灼热丝测试 (GWFI, 650°C, 1.0mm)	通过	-	DIN EN 60695
灼热丝测试 (GWFI, 650°C, 2.0mm)	通过	-	DIN EN 60695