

技术数据表



ALTECH PS-HI A 1000/901 BK1261-20



基础聚合物	抗冲聚苯乙烯
特殊功能	易脱模,注塑等级
市场细份	汽车,电子电器,建筑
应用领域	注塑部件
典型应用	框架,外壳件

预干燥条件	在干燥空气 (除湿) 干燥器里 60-80 °C for 2-3 h 在循环空气干燥器里 60-80 °C for 2-3 h
注塑成型加工	注塑熔体温度 180-260 °C 注塑模具温度 10-70 °C
存储	干燥, 避免光照

性能	数值	单位	试验方法
机械性能			
拉伸模量	1800	MPa	ISO 527
屈服应力	22	MPa	ISO 527
屈服伸长率	1.1	%	ISO 527
断裂伸长率	40	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	130	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-40°C)	95	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	7.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-40°C)	2.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能			
维卡B50	87	°C	ISO 306
热变形温度 / A (1.8 MPa)	73	°C	ISO 75-1/-2
流变性能			
熔体体积流动速度	11	cm ³ /10min	ISO 1133
熔体体积流动速度-温度	200	°C	-
熔体体积流动速度-载	5	kg	-
收缩率 (24小时)	0.3 - 0.7	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	1040	kg/m ³	ISO 1183
易燃			
1.5mm厚度时的燃烧性	HB	class	UL 94