

技术数据表



ALCOM PA6 900/5 CF/MR BK12-966

MOCOM

基础聚合物	聚酰胺6
填料/添加剂系统	10 % 碳纤,15 % 矿物
特殊功能	导电,较低的表面电阻率,低翘曲,热老化稳定性
市场细份	汽车,机械
应用领域	注塑部件
典型应用	静电粉末涂敷

预干燥条件	80 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里 for 2-12 h 不必要的 <0,15 %
-------	---

注塑成型加工	注塑熔体温度 270-290 °C 注塑模具温度 80-100 °C
--------	---------------------------------------

存储	干燥, 避免光照
----	----------

Properties	dry/cond.	Dimension	Test Norm
机械性能			
弯曲模量	10000 / -	MPa	ISO 178
弯曲强度	210 / -	MPa	ISO 178
拉伸模量	12000 / -	MPa	ISO 527
断裂应力	150 / -	MPa	ISO 527
断裂伸长率	2.4 / -	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	45 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-40°C)	42 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	5.5 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-40°C)	3.5 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能			
热变形温度 / A (1.8 MPa)	205 / *	°C	ISO 75-1/-2
熔融温度(DSC)	220 / *	°C	ISO 11357
电性能			
表面电阻率	* / 400	Ohm	IEC 62631-3-2
流变性能			
收缩率-纵向 (24小时)	0.1 - 0.3	%	ISO 294-4
收缩率-横向 (24小时)	0.3 - 0.5	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	1290 / -	kg/m ³	ISO 1183