

技术数据表



ALCOM PA66 910/1 GF30 TF15 UV

MOCOM

基础聚合物	聚酰胺66
填料/添加剂系统	30 % 玻纤, 15 % PTFE, 很好的抗UV稳定性
特殊功能	提高的滑动/耐磨性能, 热老化稳定性
市场细份	汽车, 机械
应用领域	注塑部件
典型应用	功能部件, 轴承和滑动元件

预干燥条件	在干燥空气 (除湿) 干燥器里 <80 °C for 2-12 h 取决于湿度含量
注塑成型加工	注塑熔体温度 280-300 °C 注塑模具温度 80-120 °C
存储	干燥, 避免光照

Properties	dry/cond.	Dimension	Test Norm
机械性能			
弯曲模量	8700 / -	MPa	ISO 178
弯曲强度	230 / -	MPa	ISO 178
拉伸模量	9800 / -	MPa	ISO 527
断裂应力	160 / -	MPa	ISO 527
断裂伸长率	2.8 / -	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	70 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-40°C)	50 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	10 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-40°C)	8 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能			
热变形温度 / A (1.8 MPa)	250 / *	°C	ISO 75-1/-2
熔融温度(DSC)	263 / *	°C	ISO 11357
流变性能			
收缩率-纵向 (24小时)	0.2 - 0.4	%	ISO 294-4
收缩率-横向 (24小时)	0.6 - 0.8	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	1480 / -	kg/m ³	ISO 1183