

技术数据表



ALCOM PA66 910/32.1 TCE5 BK1152-08

MOCOM

基础聚合物	聚酰胺66
填料/添加剂系统	特殊填料
特殊功能	导热,导电,热老化稳定性
市场细份	汽车,机械,电子电器,照明
应用领域	电器部件,散热系统,冷却系统
典型应用	外壳件,功能部件

预干燥条件	80 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里 for 2-12 h 不必要的 <0,12 %
-------	---

注塑成型加工	注塑熔体温度 300-320 °C 注塑模具温度 100-130 °C
--------	--

存储	干燥, 避免光照
----	----------

性能	数值	单位	试验方法
机械性能			
弯曲模量	6500	MPa	ISO 178
弯曲强度	80	MPa	ISO 178
拉伸模量	6000	MPa	ISO 527
断裂应力	50	MPa	ISO 527
断裂伸长率	1.5	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	10	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	2.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能			
热变形温度 / A (1.8 MPa)	220	°C	ISO 75-1/-2
熔融温度(DSC)	263	°C	ISO 11357
热传导率	4.5	W/(m K)	ISO 22007-2
热传导率 (表面法)	8.0	W/(m K)	ASTM E 1461
热传导率 (透过法)	2.0	W/(m K)	ASTM E 1461
比热容	1.45	J/(g K)	-
电性能			
表面电阻率	5000	Ohm	IEC 62631-3-2
流变性能			
收缩率-纵向 (24小时)	0.6 - 0.9	%	ISO 294-4
收缩率-横向 (24小时)	0.6 - 0.9	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	1340	kg/m ³	ISO 1183
易燃			
3.0mm厚度时的燃烧性	V-0	class	UL 94
灼热丝测试 (GWFI, 960°C, 1.0mm)	通过	-	DIN EN 60695