

技术数据表



ALTECH PA66 A 1000/567

MOCOM

填料/添加剂系统
特殊功能
市场细份
应用领域

聚酰胺66
热老化稳定性,高流动,易脱模
多样的
多样的

预干燥条件	80 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里 for 2-12 h 取决于湿度含量 不必要的 <0,15 %
注塑成型加工	注塑熔体温度 270-290 °C 注塑模具温度 60-100 °C
存储	干燥, 避免光照

Properties	dry/cond.	Dimension	Test Norm
机械性能			
弯曲模量	2800 / 1300	MPa	ISO 178
弯曲应力(伸长率3,5%)	90 / 35	MPa	ISO 178
拉伸模量	3000 / 1500	MPa	ISO 527
屈服应力	- / 59	MPa	ISO 527
屈服伸长率	- / 19	%	ISO 527
断裂伸长率	13 / 90	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	150 / 1000	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-40°C)	150 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	4.5 / 15	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-40°C)	3.5 / -	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能			
热变形温度 / A (1.8 MPa)	69 / *	°C	ISO 75-1/-2
熔融温度(DSC)	263 / *	°C	ISO 11357
流变性能			
收缩率-纵向 (24小时)	1.3 - 1.7	%	ISO 294-4
收缩率-横向 (24小时)	1.6 - 2	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	1140 / -	kg/m ³	ISO 1183