

技术数据表



ALCOM PBT 700/9 BK2034-06MCS

MOCOM

基础聚合物	聚对苯二甲酸丁二醇酯
特殊功能	亚光（蚀纹）表面
市场细份	建筑,多样的
应用领域	紧固件,家居用品,多样的
典型应用	厨具,紧固件,多样的

预干燥条件	在干燥空气（除湿）干燥器里 100-120 °C for 2-4 h 在循环空气干燥器里 100-120 °C for 4-8 h 取决于湿度含量
-------	---

注塑成型加工	注塑熔体温度 250-270 °C 注塑模具温度 60-100 °C
--------	---------------------------------------

存储	干燥，避免光照
----	---------

性能	数值	单位	试验方法
机械性能			
弯曲模量	2700	MPa	ISO 178
弯曲应力(伸长率3,5%)	80	MPa	ISO 178
拉伸模量	2600	MPa	ISO 527
屈服应力	55	MPa	ISO 527
屈服伸长率	3.4	%	ISO 527
断裂伸长率	12	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	67	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-40°C)	40	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	3.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-40°C)	3	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能			
维卡B50	178	°C	ISO 306
热变形温度 / A (1.8 MPa)	61	°C	ISO 75-1/-2
熔融温度(DSC)	226	°C	ISO 11357
流变性能			
熔体体积流动速度	11	cm ³ /10min	ISO 1133
熔体体积流动速度-温度	250	°C	-
熔体体积流动速度-载	2.16	kg	-
收缩率-纵向（24小时）	2 - 2.4	%	ISO 294-4
收缩率-横向（24小时）	2 - 2.4	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	1320	kg/m ³	ISO 1183