

技术数据表

Altech® ECO

ALBIS

ALTECH PC ECO 1000/542 FR UV

MOCOM

基础聚合物	聚碳酸酯
特殊功能	抗UV,易脱模,阻燃剂,含回收料
市场细份	电子电器,多样的
应用领域	电器部件,能量管理,外饰部件,多样的
典型应用	外壳件,插头/连接件,功能部件,多样的

预干燥条件	120 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里 for 2-3 h 在循环空气干燥器里 100-120 °C for 4-12 h 取决于湿度含量 不必要的 <0,02 %
-------	--

注塑成型加工	注塑熔体温度 270-310 °C 注塑模具温度 80-110 °C
--------	---------------------------------------

存储	干燥, 避免光照
----	----------

性能	数值	单位	试验方法
机械性能			
拉伸模量	2400	MPa	ISO 527
屈服应力	60	MPa	ISO 527
屈服伸长率	6	%	ISO 527
断裂伸长率	60	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	无断裂	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	12	kJ/m²	ISO 179/1eA
热性能			
维卡B50	142	°C	ISO 306
流变性能			
熔体体积流动速度	15	cm³/10min	ISO 1133
熔体体积流动速度-温度	300	°C	-
熔体体积流动速度-载	1.2	kg	-
收缩率 (24小时)	0.6 - 0.8	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	1200	kg/m³	ISO 1183
生态性能			
全球增温潜势 (GWP)	0.47	kg CO₂ eq./kg	ISO 14040, 14044

技术数据表

 **Altech® ECO**

 **ALBIS**

ALTECH PC ECO 1000/542 FR UV

MOCOM

易燃

1.5mm厚度时的燃烧性

5VA燃烧性 (3.0 mm)

灼热丝测试 (GWFI, 960°C, 2.0mm)

V-0

通过

class

class

-

UL 94

IEC 60695-11-20

DIN EN 60695