

技术数据表



ALTECH PC-HT A 1000/500



基础聚合物
特殊功能
市场细份
典型应用

耐高温聚碳酸酯
高温稳定性好
汽车,照明
外壳件,照明开关

预干燥条件
120 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里
for 2-3 h
130 °C 在循环空气干燥器里
for 4-12 h
取决于湿度含量
不必要的 <0,02 %

注塑成型加工
注塑熔体温度 320-340 °C
注塑模具温度 100-130 °C

存储
干燥, 避免光照

性能	数值	单位	试验方法
机械性能			
拉伸模量	2500	MPa	ISO 527
屈服应力	70	MPa	ISO 527
屈服伸长率	7	%	ISO 527
断裂伸长率	55	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	无断裂	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-40°C)	无断裂	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	9	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-40°C)	8	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能			
维卡B50	166	°C	ISO 306
热变形温度 / A (1.8 MPa)	148	°C	ISO 75-1/-2
流变性能			
熔体体积流动速度	17	cm ³ /10min	ISO 1133
熔体体积流动速度-温度	330	°C	-
熔体体积流动速度-载	2.16	kg	-
收缩率 (24小时)	0.75 - 1.05	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	1170	kg/m ³	ISO 1183