

技术数据表



ALCOM LB PC+ABS 1000 18079 RD1094-18

MOCOM

基础聚合物	聚碳酸酯 + 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 共混物
特殊功能	注塑等级,高反光,不透明
市场细份	汽车,多样的
应用领域	照明,阳光部件,多样的
典型应用	导光部件,反射部件,多样的

预干燥条件	在干燥空气 (除湿) 干燥器里 100-110 °C for 2-4 h 在循环空气干燥器里 100-110 °C for 4-8 h 不必要的 <0,02 %
-------	--

注塑成型加工	注塑熔体温度 250-280 °C 注塑模具温度 70-100 °C
--------	---------------------------------------

存储	干燥, 避免光照
----	----------

性能	数值	单位	试验方法
机械性能			
弯曲模量	2300	MPa	ISO 178
弯曲应力(伸长率3,5%)	70	MPa	ISO 178
拉伸模量	2200	MPa	ISO 527
屈服应力	52	MPa	ISO 527
屈服伸长率	4.6	%	ISO 527
断裂伸长率	50	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	无断裂	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-40°C)	无断裂	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	47	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-40°C)	26	kJ/m ²	ISO 179/1eA
球压痕硬度 H358/30	104	MPa	ISO 2039-1
热性能			
维卡B50	129	°C	ISO 306
热变形温度 / A (1.8 MPa)	112	°C	ISO 75-1/-2
流变性能			
熔体体积流动速度	20	cm ³ /10min	ISO 1133
熔体体积流动速度-温度	260	°C	-
熔体体积流动速度-载	5	kg	-
收缩率 (24小时)	0.6 - 0.9	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	1150	kg/m ³	ISO 1183

技术数据表



ALCOM LB PC+ABS 1000 18079 RD1094-18

MOCOM

易燃

1.5mm厚度时的燃烧性

HB

class

UL 94

光学特性

色度反射率Y10(d=2,0mm)

10

%

DIN 5033

色度透射率Y10(d=0.5mm)

0.3

%

ISO 13468