

技术数据表

Altech® ECO

ALBIS

ALTECH PC+ABS ECO 1000/500

MOCOM

基础聚合物	聚碳酸酯 + 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 共混物
特殊功能	含回收料
市场细份	汽车,电子电器,多样的
应用领域	注塑部件,散热系统,内饰,管道/管路系统,多样的
典型应用	外壳件,未喷涂的壳件及汽车饰件,插座,插头/连接件,照明开关,多样的

预干燥条件	在干燥空气 (除湿) 干燥器里 100-110 °C for 2-4 h 在循环空气干燥器里 100-110 °C for 4-8 h 取决于湿度含量
-------	---

注塑成型加工	注塑熔体温度 240-280 °C 注塑模具温度 70-100 °C
--------	---------------------------------------

存储	干燥, 避免光照
----	----------

性能	数值	单位	试验方法
机械性能			
弯曲模量	2500	MPa	ISO 178
弯曲应力(伸长率3,5%)	73	MPa	ISO 178
拉伸模量	2200	MPa	ISO 527
屈服应力	54	MPa	ISO 527
屈服伸长率	4.6	%	ISO 527
断裂伸长率	20	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	无断裂	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	45	kJ/m²	ISO 179/1eA
热性能			
维卡B50	128	°C	ISO 306
电性能			
表面电阻率	2E13	Ohm	DIN EN 62631-3-2
介电强度	37	kV/mm	IEC 60243-1
流变性能			
熔体体积流动速度	24	cm³/10min	ISO 1133
熔体体积流动速度-温度	260	°C	-
熔体体积流动速度-载	5	kg	-
收缩率 (24小时)	0.6 - 0.9	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	1140	kg/m³	ISO 1183

技术数据表

Altech® ECO

ALTECH PC+ABS ECO 1000/500



MOCOM

生态性能			
全球增温潜势 (GWP)	1.16	kg CO ₂ eq./kg	ISO 14040, 14044
易燃			
灼热丝测试 (GWIT, 725°C, 2.0mm)	通过	-	DIN EN 60695
灼热丝测试 (GWIT, 775°C, 1.0mm)	通过	-	DIN EN 60695

函数

应力 - 应变.

