

技术数据表



ALTECH PP-H A 2020/159 GF20 CP

MOCOM

基础聚合物	均聚聚丙烯
填料/添加剂系统	20 % 玻纤
颜色	黑色,绿色,灰色,本色
特殊功能	化学偶合,高硬度,高韧性
市场细份	汽车,建筑,多样的
应用领域	发动机和驱动系统,运输系统,多样的,注塑部件
典型应用	外壳件,操作元件,多样的

预干燥条件	在循环空气干燥器里 80-120 °C for 2-4 h 在干燥空气 (除湿) 干燥器里 80-120 °C for 2-3 h 取决于湿度含量 不必要的 <0,10 %
注塑成型加工	注塑熔体温度 200-250 °C 注塑模具温度 20-70 °C
存储	干燥, 避免光照

性能	数值	单位	试验方法
机械性能			
弯曲模量	3800	MPa	ISO 178
弯曲强度	95	MPa	ISO 178
拉伸模量	4500	MPa	ISO 527
断裂应力	70	MPa	ISO 527
断裂伸长率	4	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	50	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-40°C)	40	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	10	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-40°C)	6.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能			
维卡B50	130	°C	ISO 306
热变形温度 / A (1.8 MPa)	135	°C	ISO 75-1/-2
熔融温度(DSC)	166	°C	ISO 11357
流变性能			
熔体体积流动速度	2.5	cm ³ /10min	ISO 1133
熔体体积流动速度-温度	230	°C	-
熔体体积流动速度-载	2.16	kg	-
收缩率-纵向 (24小时)	0.4 - 0.6	%	ISO 294-4
收缩率-横向 (24小时)	0.4 - 0.6	%	ISO 294-4

技术数据表



ALTECH PP-H A 2020/159 GF20 CP



物理特性			
密度	1050	kg/m³	ISO 1183
易燃			
0.75mm厚度时的燃烧性	HB	class	UL 94
Yellow Card 现存	是的	-	-