

技术数据表



ALTECH PP-H B 2012/500 GF12

MOCOM

基础聚合物	均聚聚丙烯
填料/添加剂系统	12 % 玻纤
颜色	白色,本色
特殊功能	化学偶合,热老化稳定性,易脱模,滑爽剂
市场细份	家具,建筑,运动和休闲,多样的
应用领域	家居用品,家庭电器,多样的
典型应用	家具型材,支架,多样的

预干燥条件	在循环空气干燥器里 80-120 °C for 2-4 h 在干燥空气 (除湿) 干燥器里 80-120 °C for 2-3 h 取决于湿度含量 不必要的 <0,10 %
-------	---

注塑成型加工	注塑熔体温度 200-250 °C 注塑模具温度 20-70 °C
--------	--------------------------------------

存储	干燥, 避免光照
----	----------

性能	数值	单位	试验方法
机械性能			
弯曲模量	2600	MPa	ISO 178
弯曲强度	80	MPa	ISO 178
拉伸模量	2800	MPa	ISO 527
断裂应力	50	MPa	ISO 527
断裂伸长率	4	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	40	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-40°C)	25	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	10	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-40°C)	6	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能			
维卡B50	116	°C	ISO 306
热变形温度 / A (1.8 MPa)	130	°C	ISO 75-1/-2
熔融温度(DSC)	166	°C	ISO 11357
流变性能			
熔体体积流动速度	13	cm ³ /10min	ISO 1133
熔体体积流动速度-温度	230	°C	-
熔体体积流动速度-载	2.16	kg	-
收缩率-纵向 (24小时)	0.5 - 0.7	%	ISO 294-4
收缩率-横向 (24小时)	0.5 - 0.7	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	970	kg/m ³	ISO 1183