

技术数据表



ALTECH PP-H A 4940/508 LE

MOCOM

基础聚合物	均聚聚丙烯
填料/添加剂系统	40 % 滑石粉
颜色	黑色
特殊功能	低排放,良好的加工稳定性,热老化稳定性
市场细份	汽车
典型应用	多样的,车内装饰件
批准	GMW15702

预干燥条件	在干燥空气 (除湿) 干燥器里 80-120 °C for 2-3 h 在循环空气干燥器里 80-120 °C for 2-4 h Bei erhöhten Oberflächenanfor. (Teil 1) Bei erhöhten Oberflächenanfor. (Teil 2) 取决于湿度含量 不必要的 <0,10 %
-------	---

注塑成型加工	注塑熔体温度 200-250 °C 注塑模具温度 20-70 °C
--------	--------------------------------------

存储	干燥, 避免光照
----	----------

性能	数值	单位	试验方法
机械性能			
弯曲模量	5100	MPa	ISO 178
弯曲强度	58	MPa	ISO 178
拉伸模量	4600	MPa	ISO 527
断裂应力	33	MPa	ISO 527
断裂伸长率	3.7	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	20	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-40°C)	10	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	2	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-40°C)	1.5	kJ/m²	ISO 179/1eA
热性能			
维卡B50	110	°C	ISO 306
热变形温度 / A (1.8 MPa)	107	°C	ISO 75-1/-2
熔融温度(DSC)	163	°C	ISO 11357
流变性能			
熔体体积流动速度	22	cm³/10min	ISO 1133
熔体体积流动速度-温度	230	°C	-
熔体体积流动速度-载	2.16	kg	-
物理特性			
密度	1230	kg/m³	ISO 1183