

技术数据表



TEDUR L PPS FT 2040 NC1082-20

MOCOM

基础聚合物	聚苯硫醚
填料/添加剂系统	40 % 玻纤
特殊功能	Hohe Reinheit,高硬度
应用领域	注塑部件
典型应用	Brennstoffzellen

预干燥条件	在干燥空气（除湿）干燥器里 130-140 °C for 2-4 h 取决于湿度含量
-------	--

注塑成型加工	注塑熔体温度 320-340 °C 注塑模具温度 >140 °C
--------	-------------------------------------

存储	干燥，避免光照
----	---------

性能	数值	单位	试验方法
机械性能			
弯曲模量	14500	MPa	ISO 178
弯曲强度	245	MPa	ISO 178
最大力时弯曲挠度	1.9	%	ISO 178
拉伸模量	15200	MPa	ISO 527
断裂应力	170	MPa	ISO 527
断裂伸长率	1.5	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	40	kJ/m²	ISO 179/1eU
热性能			
热变形温度 / A (1.8 MPa)	274	°C	ISO 75-1/-2
熔融温度(DSC)	280	°C	ISO 11357
电性能			
表面电阻率	1E14	Ohm	DIN EN 62631-3-2
物理特性			
密度	1660	kg/m³	ISO 1183
易燃			
1.5mm厚度时的燃烧性	V-0	class	UL 94
灼热丝测试 (GWFI, 960°C, 1.0mm)	通过	-	DIN EN 60695