

技术数据表



ALTECH PSU A 1000/100

MOCOM

基础聚合物
特殊功能
市场细份
应用领域

聚砜
好的流动性
机械,电子电器
注塑部件

预干燥条件
在干燥空气（除湿）干燥器里 130-150 °C
for 3-4 h
在循环空气干燥器里 130-150 °C
for 3-4 h
取决于湿度含量

注塑成型加工
注塑熔体温度 330-380 °C
注塑模具温度 120-140 °C

存储
干燥，避免光照

性能	数值	单位	试验方法
机械性能			
弯曲模量	2800	MPa	ISO 178
弯曲应力(伸长率3,5%)	90	MPa	ISO 178
拉伸模量	2500	MPa	ISO 527
屈服应力	75	MPa	ISO 527
屈服伸长率	5.7	%	ISO 527
断裂伸长率	35	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	无断裂	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	6	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能			
热变形温度 / A (1.8 MPa)	175	°C	ISO 75-1/-2
流变性能			
收缩率-纵向（24小时）	0.6 - 0.8	%	ISO 294-4
收缩率-横向（24小时）	0.6 - 0.8	%	ISO 294-4
物理特性			
密度	1230	kg/m ³	ISO 1183