技术数据表

⇔ Alfater XL®



ALFATER XL A70I 3EF0010

MCOM

基础聚合物 PP/EPDM共混硫化热塑性弹性体

颜色 黑色

使用温度 最大范围 (取决于负载,几何尺寸等)-40-125°C

特殊功能 高流动, 高表面质量, Bewitterung trocken-heiß (Kalahari), Bewitterung

feucht-warm (Florida), 良好的耐气候性, 良好的抗化学性, 耐臭氧, 耐热空气,

耐水解

市场细份 汽车, 建筑, Heimwerkerbedarf, 电子电器, 运动和休闲, 家具

应用领域 注塑部件

典型应用 密封件, 密封件, 手柄, Soft-Touch Elemente, 冲击防护/减震器, 防护帽,

薄壁系统, 型材, Kabeldurchführungen, 2K-Bauteile, Laufrollen

粘接于 均聚聚丙烯, Polypropylen Copolymer, 聚乙烯,

PP/EPDM共混硫化热塑性弹性体, 烯烃类热塑性弹性体, 常用热塑性弹性体

预干燥条件 在干燥空气(除湿)干燥器里 70-80°C

for 2-4 h

不必要的 <0,10 %

注塑成型加工 注塑熔体温度 190-220 °C

注塑模具温度 10-60°C

中- 高注塑速度

>3 bar

Nachdruck 50-70 % vom Spritzdruck

存储 干燥,避免光照

不高于30°C fest verschlossen 勿堆放托盘

性能	数值	单位	试验方法
机械性能			
100%伸长率时应力 (类型2)	3.3	MPa	ISO 37
拉伸强度 (类型2)	5.6	MPa	ISO 37
撕裂强度 (方法Ba)	30	kN/m	ISO 34-1
断裂伸长率 (类型2)	375	%	ISO 37
肖氏硬度A(15s)	70	-	ISO 868
热性能			
脆化温度 (方法 B)	-70	°C	ISO 812
线性热膨胀系数 (平行)	10.1	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	21.8	E-6/K	ISO 11359-1/-2
压缩变形率 (22h / 100°C / 25% / 类型A)	48	%	ISO 815
压缩变形率 (22h / 70°C / 25% / 类型A)	42	%	ISO 815
压缩变形率 (72h / 22°C / 25% / 类型A)	27	%	ISO 815
压缩变形率 (72h / 125°C / 25% / 类型A)	61	%	ISO 815

+135-3858-6433 (GuangDong) +188-1699-6168 (ShangHai) +852-6957-5415 (HongKong)

技术数据表

⇔ Alfater XL®



ALFATER XL A70I 3EF0010

MCOM

电性能 相对电痕化指数	600	-	IEC 60112
流变性能 收缩率-纵向(24小时) 收缩率-横向(24小时) 螺旋流动性 (2 mm)	1.3 - 1.7 0.8 - 1.2 95	% % cm	ISO 294-4 ISO 294-4
物理特性 密度	950	kg/m³	ISO 1183
老化性能 Ozone resistance (method A)	通过	-	ISO 1431-1A
易燃 1.5mm厚度时的燃烧性 3.0mm厚度时的燃烧性 灼热丝测试 (GWFI, 650°C, 2.0mm) 燃烧性能FMVSS (2.0 mm)	HB HB 通过 通过	class class -	UL 94 UL 94 DIN EN 60695 FMVSS 302/DIN 75200

技术数据表

⇔ Alfater XL®


!ALBIS

ALFATER XL A70I 3EF0010


M©COM

函数


粘度 - 剪切速度



动态剪切模量 - 温度



应力 - 应变



比容 - 温度(pvT)

