

CirculenRecover HD5603 C white (PE-HD)

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	0.2	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
屈服应力	25	MPa	ISO 527
简支梁缺口冲击强度, +23°C	8	kJ/m ²	ISO 179/1eA
弯曲模量, 23°C	1200	MPa	ISO 178

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	955	kg/m ³	ISO 1183

加工推荐 (挤出)	数值	单位	试验方法
注塑熔体温度	180 - 210	°C	-

特征

加工方法

其它挤出成型, 吹塑

生态估价

回收树脂含量

供货形式

粒料, 白色

应用

通用, 包装