

**CirculenRecover HD45U06 Natural**  
 (PE-HD)

LyondellBasell Industries

CirculenRecover HD45U06 Natural contains at least 40% of recycled material.

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	6	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	21.6	kg	-
机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	850	MPa	ISO 527
屈服应力	24	MPa	ISO 527
热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	131	°C	ISO 11357-1/-3
维卡软化温度, A	125	°C	ISO 306
其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	945	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183
加工推荐 (挤出)	数值	单位	试验方法
注塑熔体温度	180 - 240	°C	-

**特征**
**加工方法**

吹塑

**耐化学试剂**

耐环境应力裂纹性, 抗氧化性

**供货形式**

粒料, 自然色

**生态估价**

回收树脂含量

**特殊性能**

高冲击韧性的/经抗冲改性的

**应用**

包装