

**Hostalen CRP 100 Orange**  
 (PE-HD)

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
<b>ISO数据</b>			
熔融指数, MFI	0.23	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	5	kg	-
<b>机械性能</b>			
<b>ISO数据</b>			
拉伸模量	1050	MPa	ISO 527
屈服应力	23	MPa	ISO 527
屈服伸长率	9	%	ISO 527
简支梁缺口冲击强度, +23°C	29	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C	15	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
<b>热性能</b>			
<b>ISO数据</b>			
维卡软化温度, 50°C/h 50N	74	°C	ISO 306
<b>其它性能</b>			
<b>ISO数据</b>			
密度	951	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183

**特征**
**加工方法**  
 注塑, 其它挤出成型

**耐化学试剂**  
 耐环境应力裂纹性