

**Hostalen CRP 100 RESIST S Blue**  
 (PE-HD)

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	0.23	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	5	kg	-

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	950	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183

**特征**
**特殊性能**

经光稳处理的/耐光的

**生态估价**

与饮用水接触的塑料材料