

Hostalen GX 9254 (PE-HD)

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	0.3	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	5	kg	-

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	954	kg/m³	ISO 1183

机械性能(薄膜)	数值	单位	试验方法
ISO数据			
最大应力, 平行	75	MPa	ISO 527-3
最大应力, 平行	65	MPa	ISO 527-3
最大应变, 平行	400	%	ISO 527-3
最大应变, normal	430	%	ISO 527-3
挤出形式	麓碌陇	-	-
试样厚度	0.02	mm	-

特征

加工方法

吹塑挤出成型

添加剂

脱模助剂

特征

Good Drawdown, 低凝胶

耐化学试剂

抗氧化性

生态估价

食物接触声明, 1935/2004/EC认证, 10/2011认证, FDA 21 CFR认证

应用

包装