

Hostalen GM 5010 T3 S Blue
 (PE-HD)

LyondellBasell Industries

| 流变性能 | 数值 | 单位 | 试验方法 |
|--------------|------|---------|----------|
| ISO数据 | | | |
| 熔融指数, MFI | 0.45 | g/10min | ISO 1133 |
| 熔融指数温度 | 190 | °C | - |
| 熔融指数负载 | 5 | kg | - |

| 其它性能 | 数值 | 单位 | 试验方法 |
|--------------|-----|-------------------|----------|
| ISO数据 | | | |
| 密度 | 950 | kg/m ³ | ISO 1183 |

特征
加工方法

片材挤出成型, 其它挤出成型, 管材挤出

特殊性能

经光稳处理的/耐光的

生态估价

 食物接触声明, 1935/2004/EC认证, 10/2011认证,
 与饮用水接触的塑料材料