

Hostalen GF 7750 M3 (PE-HD)

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	0.6	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	135	°C	ISO 11357-1/-3

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	957	kg/m³	ISO 1183

加工推荐 (挤出)	数值	单位	试验方法
1区	220 - 260	°C	-

特征

加工方法

薄膜挤出成型, 吹塑挤出成型

特征

共聚物

添加剂

润滑剂

应用

建材, 单纤纺丝