

Lupolen 4261 A IM (PE-HD)

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	15	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	21.6	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	800	MPa	ISO 527
屈服应力	21	MPa	ISO 527
屈服伸长率	10	%	ISO 527

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	130	°C	ISO 11357-1/-3

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	940	kg/m³	ISO 1183
堆积密度	500	kg/m³	-

加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
注塑熔体温度	230 - 280	°C	-

特征

加工方法

注塑

供货形式

粒料

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的

耐化学试剂

通用耐化学性, 耐环境应力裂纹性, 抗氧化性

应用

汽车