

Purell ACP 5531 B
 (PE-HD)

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	9.5	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	21.6	kg	-
机械性能			
ISO数据			
拉伸模量	1250	MPa	ISO 527
屈服应力	27	MPa	ISO 527
屈服伸长率	10	%	ISO 527
拉伸缺口冲击强度, +23°C	90	kJ/m ²	ISO 8256/1
肖氏硬度D, 15s	62	-	ISO 868
球压硬度	51	MPa	ISO 2039-1
热性能			
ISO数据			
维卡软化温度, 50°C/h 50N	80	°C	ISO 306
其它性能			
ISO数据			
密度	954	kg/m ³	ISO 1183
堆积密度	500	kg/m ³	-

特征
加工方法
 吹塑

耐化学试剂

耐环境应力裂纹性, 抗氧化性

供货形式
 粒料

生态估价

医用级, US药物六级认证, Drug Master File

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的

应用

药物, 包装