+135-3858-6433 (GuangDong)
+188-1699-6168 (ShangHai)
+852-6957-5415 (HongKong)

LyondellBasell

ALBIS

Purell PE GF 4750

(PE-HD) LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	1.5	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	5	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	1000	MPa	ISO 527
屈服应力	23	MPa	ISO 527
屈服伸长率	10	%	ISO 527
简支梁缺口冲击强度, -30°C	8	kJ/m²	ISO 179/1eA
拉伸缺口冲击强度, +23°C	85	kJ/m²	ISO 8256/1

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
维卡软化温度, 50°C/h 50N	70	°C	ISO 306

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	950	kg/m³	ISO 1183

特征

加工方法
吹塑

供货形式
粒料

特殊性能
消毒, 环氧乙烷灭菌(EtO)

耐化学试剂
耐环境应力裂纹性, 抗氧化性

生态估价
医用级, Biocompatibility ISO 10993, US药物六级认证, Drug Master File

应用
药物, 包装