

Purell GA7760 (PE-HD)

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	18	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	1350	MPa	ISO 527
屈服应力	30	MPa	ISO 527
屈服伸长率	10	%	ISO 527
肖氏硬度D, 15s	64	-	ISO 868
球压硬度	57	MPa	ISO 2039-1

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
维卡软化温度, 50°C/h 50N	71	°C	ISO 306

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	963	kg/m³	ISO 1183

特征

加工方法

注塑

特征

低翘曲

生态估价

医用级, Biocompatibility ISO 10993, US药物六级认证, Drug Master File

应用

药物