

Purell GB7250 (PE-HD)

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	10	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	1000	MPa	ISO 527
屈服应力	24	MPa	ISO 527
屈服伸长率	10	%	ISO 527
简支梁缺口冲击强度, +23°C	2.5	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C	2	kJ/m²	ISO 179/1eA

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
维卡软化温度, 50°C/h 50N	64	°C	ISO 306

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	952	kg/m³	ISO 1183

特征

加工方法

注塑

特征

低翘曲

生态估价

医用级, Biocompatibility ISO 10993, US药物六级认证, Drug Master File

应用

药物