

Purell ACP 6031 D
 (PE-HD)

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	1	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	5	kg	-
机械性能			
ISO数据			
拉伸模量	1350	MPa	ISO 527
屈服应力	30	MPa	ISO 527
屈服伸长率	8	%	ISO 527
拉伸缺口冲击强度, +23°C	70	kJ/m ²	ISO 8256/1
其它性能			
ISO数据			
密度	960	kg/m ³	ISO 1183
堆积密度	500	kg/m ³	-

特征
加工方法

注塑, 吹塑

供货形式

粒料

特殊性能

消毒, 环氧乙烷灭菌(EtO)

耐化学试剂

耐环境应力裂纹性, 抗氧化性

生态估价

医用级, Biocompatibility ISO 10993, US药物六级认证, Drug Master File, 食物接触声明, 1935/2004/EC认证, FDA 21 CFR认证

应用

药物