

Lucalen A 2920 M (PE-LD)

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	7	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	90	MPa	ISO 527
屈服应力	6	MPa	ISO 527
肖氏硬度D, 15s	38	-	ISO 868

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	96	°C	ISO 11357-1/-3
维卡软化温度, A	74	°C	ISO 306

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	927	kg/m³	ISO 1183

机械性能(薄膜)	数值	单位	试验方法
ISO数据			
动态摩擦系数	0.8	-	ISO 8295

光学特性	数值	单位	试验方法
ASTM数据			
光泽度	80	-	ASTM D 2457
雾度	6	%	ASTM D 1003

特征

加工方法

其它挤出成型, 表面涂层, 吹塑挤出成型

耐化学试剂

抗氧化性

供货形式

粒料

生态估价

食物接触声明, 1935/2004/EC认证, 10/2011认证

特征

好粘附性能, 共聚物

应用

建材