+135-3858-6433 (GuangDong)
+188-1699-6168 (ShangHai)
+852-6957-5415 (HongKong)

LyondellBasell

Lupolen 1817 H/01

(PE-LD)

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔体体积流动速度, MVR	1.8	cm³/10min	ISO 1133
温度	190	°C	-
载荷	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	165	MPa	ISO 527
拉伸强度	12	MPa	ISO 527
断裂伸长率	90	%	ISO 527
肖氏硬度D, 15s	45	-	ISO 868

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	110	°C	ISO 11357-1/-3
厚度为h时的燃烧性	V-2	class	UL 94
测试用试样的厚度	0.8	mm	-
灼热丝燃烧指数(GWFI)	960	°C	IEC 60695-2-12
GWFI - 测试用试样厚度	1	mm	-

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	980	kg/m³	ISO 1183

加工推荐（注塑）	数值	单位	试验方法
注塑熔体温度	180 - 220	°C	-
模具温度	20 - 40	°C	-

特征

加工方法

注塑, 其它挤出成型

应用

汽车, 建材, 电子电气

特殊性能

阻燃的