

Lucalen A 2910M (PE-LD)

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	7	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	90	MPa	ISO 527
屈服应力	6	MPa	ISO 527
肖氏硬度D, 15s	38	-	ISO 868

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	96	°C	ISO 11357-1/-3
维卡软化温度, A	72	°C	ISO 306

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	927	kg/m³	ISO 1183

特征

加工方法

片材挤出成型, 其它挤出成型, 表面涂层, 管材挤出

特殊性能

经热稳处理的/耐热的

供货形式

粒料, 自然色

特征

好粘附性能, 热稳定性, 共聚物