

Purell PE 3020 H
 (PE-LD)

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	2	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-
机械性能			
ISO数据			
拉伸模量	300	MPa	ISO 527
屈服应力	13	MPa	ISO 527
断裂伸长率	>50	%	ISO 527
热性能			
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	114	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能			
ISO数据			
密度	927	kg/m ³	ISO 1183

特征
加工方法

表面涂层, 吹塑挤出成型

耐化学试剂

通用耐化学性

供货形式

粒料

生态估价

医用级

特征

可热封的

应用

药物, 包装