

Purell PE 3220 D (PE-LD)

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	0.4	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	430	MPa	ISO 527
屈服应力	13	MPa	ISO 527
屈服伸长率	12.2	%	ISO 527

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	117	°C	ISO 11357-1/-3

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	930	kg/m³	ISO 1183

特征

加工方法
吹塑

耐化学试剂
通用耐化学性

供货形式
粒料

生态估价
医用级, Biocompatibility ISO 10993, US药物六级认证, Drug Master File

特殊性能
消毒

应用
药物, 包装