

Purell PE 3020K (PE-LD)

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	4	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-
机械性能			
ISO数据			
拉伸模量	300	MPa	ISO 527
屈服应力	13	MPa	ISO 527
热性能			
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	114	°C	ISO 11357-1/-3
维卡软化温度, A	97	°C	ISO 306
其它性能			
ISO数据			
密度	928	kg/m³	ISO 1183
机械性能(薄膜)			
ISO数据			
最大应变, 平行	350	%	ISO 527-3
最大应变, normal	600	%	ISO 527-3
光学特性			
ASTM数据			
光泽度	115	-	ASTM D 2457
雾度	7	%	ASTM D 1003

特征

加工方法

注塑, 薄膜挤出成型, 吹塑挤出成型

供货形式

粒料

特征

可热封的

耐化学试剂

通用耐化学性

生态估价

医用级, Biocompatibility ISO 10993, US药物六级认证

应用

药物, 包装