

Purell 2410T
 (PE-LD)

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	36	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-
机械性能			
ISO数据			
拉伸模量	280	MPa	ISO 527
屈服应力	11	MPa	ISO 527
热性能			
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	112	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能			
ISO数据			
密度	924	kg/m ³	ISO 1183

特征
加工方法

注塑

应用

药物

生态估价

医用级, Biocompatibility ISO 10993, US药物六级认证, Drug Master File