

Purell PE 1810 E
 (PE-LD)

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融指数, MFI	0.4	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	200	MPa	ISO 527
屈服应力	9	MPa	ISO 527

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	108	°C	ISO 11357-1/-3

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	920	kg/m ³	ISO 1183

特征
加工方法
 注塑, 吹塑

供货形式
 粒料

生态估价

医用级, Biocompatibility ISO 10993, US药物六级认证, Drug Master File

应用
 药物