

**Purell PE 3020 D**  
 (PE-LD)

LyondellBasell Industries

流变性能	数值	单位	试验方法
<b>ISO数据</b>			
熔融指数, MFI	0.3	g/10min	ISO 1133
熔融指数温度	190	°C	-
熔融指数负载	2.16	kg	-
<b>机械性能</b>			
<b>ISO数据</b>			
拉伸模量	300	MPa	ISO 527
屈服应力	13	MPa	ISO 527
<b>热性能</b>			
<b>ISO数据</b>			
熔融温度, 10°C/min	114	°C	ISO 11357-1/-3
<b>其它性能</b>			
<b>ISO数据</b>			
密度	927	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183

**特征**
**加工方法**

注塑, 吹塑

**供货形式**

粒料

**耐化学试剂**

通用耐化学性

**生态估价**

医用级, Biocompatibility ISO 10993, US药物六级认证, Drug Master File

**应用**

药物, 包装